

FICHA TECNICA

PRODUCTO: Brikol Pisos Alto Tránsito

Es un producto formulado mediante una combinación de resinas acrílicas, pigmentos y cargas minerales de excelentes prestaciones, desarrollado para la decoración y protección de superficies porosas horizontales. Protege y realza mediante la formación de una película satinada, de rápido secado y alta resistencia. Facilita la limpieza, evitando la formación de hongos y la impregnación de polvo. Contiene "microperlas antideslizantes" para una mejor adherencia en el caso de superficies húmedas. Recomendado para ser usado tanto en interior como en exterior sobre superficies de piedras naturales, pisos radiantes, cemento y metal. No adecuado para el tratamiento, de pisos vinílicos, de piezas cerámicas esmaltadas o con tratamientos "antimancha". De elevado poder cubriente, se presenta en colores: Negro, Rojo, Verde, Blanco, Gris y Amarillo demarcación.



CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Superficies nuevas: Solo podrán ser tratadas superficies porosas y absorbentes. No aplicar en superficies vitrificadas, esmaltadas o con tratamientos antimancha ya que no permitirán una buena adherencia, provocando fallas por descascamiento. Certificar que la superficie a pintar tenga absorción, aplicando gotas de agua sobre la misma. Si estas fueran rápidamente absorbidas, la superficie estará en condiciones de ser pintada. En todos los casos, esperar como mínimo 90 días para el curado completo de la superficie.

Superficies pre-tratadas con curadores, ceras, autobrillos, etc: Deberán ser llevadas a nuevo empleando Brikol Limpiador de Superficies, observando las indicaciones de aplicación. Certificar la absorción de la superficie, aplicando gotas de agua sobre la misma. Dejar secar mínimo 3 días en verano o 7 días en invierno.

Manchas blancas de difícil remoción: Tratar puntualmente con solución de ácido muriático al 10% de concentración. Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, dejando luego que la pared se seque por completo (aprox. 72 horas).

Superficies pintadas: Cepillar minuciosamente con un cepillo de alambre a fin de remover restos de pintura floja o cuarteada. Lijar eliminando el brillo y limpiar con un trapo húmedo. Luego proceder como se indica para superficies nuevas.

Con Algas y Hongos: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien.

En caso de duda con la preparación de la superficie, consulte al Departamento Técnico de Akzo Nobel.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar y homogeneizar convenientemente el contenido del envase antes de la aplicación. Esto asegurará un color y un acabado parejo.



Aplicar con pincel, rodillo de pelo corto. No usar rodillos de goma espuma.

Numero de manos: 2 manos serán suficientes para un óptimo resultado. Dependiendo del tipo, estado de la superficie y la absorción, podrían requerirse manos adicionales.

Dilución:

Primera Mano: Diluir al 5% con thinner convencional.

Segunda Mano: Pura o con un máximo de 5% de thinner convencional. En el caso de utilizar más de una lata, mezclar los contenidos cuidadosamente a fin de asegurar un color final homogéneo.

	USO INTERIOR Y EXTERIOR.
	RENDIMIENTO: Hasta 10 m ² por litro y por mano, pudiendo variar de acuerdo al tipo y a la absorción de la superficie.
	SECADO: Tacto: 60 minutos. Tiempo mínimo entre manos: 4 horas. Liberación al tránsito: 24 horas bajo condiciones climáticas normales. Con bajas temperaturas los tiempos de secado podrían extenderse, sin que afecte no obstante al resultado final de la aplicación. La máxima dureza se alcanza a los 5 días. Por lo tanto evitar un excesivo uso y mojado durante dicho periodo.
	RECOMENDACIONES: Antes de usar, agitar y mezclar bien el contenido del envase No pintar con temperatura ambiente menor a 10°C o mayor a 35°C, o en días de mucha humedad. Evitar el arrastre de elementos metálicos pesados o punzantes, pues podrían rayar la superficie tratada. La humedad ascendente sobre pisos pintados podría causar el levantamiento de la pintura. Del mismo modo que superficies pulidas, los pisos pintados podrían volverse resbalosos, especialmente cuando están húmedos. Aunque el Brikol Pisos Alto Tránsito contiene agregados que reducen el deslizamiento, una seguridad absoluta no puede ser garantizada. Es recomendable para asegurar consistencia de color durante la aplicación el empleo de un mismo lote de fabricación. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado previo. UTILES Y SALPICADURAS: Limpiar con thinner antes de que se sequen.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
- Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- De ser posible, usar lijas al agua húmedas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
- En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247.
- Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4362-6063.
- Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
- Hospital Posadas. Tel. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / 4654-6648.
- En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.brikol.com.ar.

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A. Cno. Carlos A. López 7897 - CP 12400 – Montevideo, Uruguay. Centro de Atención al Cliente: 0800 1401 – www.inca.com.uy. Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N°69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



AkzoNobel
Fabrica
Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar